

R-EVOLUTION

GRANITOKER



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



NORMA STANDARDS
NORME NORM

RISULTATO PROVA* TEST RESULTS*
RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE*

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung | UNI EN 14411-G ISO 13006 | Gruppo Bla GL completamente greificato Group Bla GL fully vitrified Group Bla GL grès cérame fin Gruppe Bla GL Feinsteinzeug |
| | Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität | UNI EN ISO 10545-2 | Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimes en 1er choix Entspricht Normen |
| | Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | < 0,1% |
| | Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit | UNI EN ISO 10545-4 | > 45 N/mm ² |
| | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit | Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen | Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher |
| | Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) | UNI EN ISO 10545-13 | Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen |
| | Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte | UNI EN ISO 10545-6 | ≤ 150 mm ³ |
| | Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung | UNI EN ISO 10545-8 | 6 x 10 ⁻⁶ |
| | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit | UNI EN ISO 10545-14 | Garantita Guaranteed Garantie Garantiert |
| | Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird | DIN 51094 | Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung |

* Valore indicativo Approx value Donnée approximative Ungefähre Werte

◆ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sïhe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>