

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



NORMA STANDARDS
NORME NORM

RISULTATO PROVA* TEST RESULTS*
RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE*

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung</p> | <p>UNI EN 14411-G ISO 13006</p> | <p>Gruppo Bla GL completamente greificato Group Bla GL fully vitrified Group Bla GL grès cérame fin Gruppe Bla GL Feinsteinzeug</p> |
| | <p>Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität</p> | <p>UNI EN ISO 10545-2</p> | <p>Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen</p> |
| | <p>Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme</p> | <p>UNI EN ISO 10545-3</p> | <p>< 0,1%</p> |
| | <p>Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit</p> | <p>UNI EN ISO 10545-4</p> | <p>> 45 N/mm²</p> |
| | <p>Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit</p> | <p>Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen</p> | <p>Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher</p> |
| | <p>Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)</p> | <p>UNI EN ISO 10545-13</p> | <p>Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen</p> |
| | <p>Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte</p> | <p>UNI EN ISO 10545-6</p> | <p>≤ 150 mm³</p> |
| | <p>Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung</p> | <p>UNI EN ISO 10545-8</p> | <p>6 x 10⁻⁶</p> |
| | <p>Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit</p> | <p>UNI EN ISO 10545-14</p> | <p>Garantita Guaranteed Garantie Garantiert</p> |
| | <p>Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird</p> | <p>DIN 51094</p> | <p>Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung</p> |

* Valore indicativo Approx value Donnée approximative Ungefähre Werte

◆ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sïhe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>